



## **SEBEK 106 Gold Rapid**

Класс C2ES1 евроном EN 12004

## **SEBEK 106 Gold Rapid White**

Класс C2ES1 евроном EN 12004

*Универсальный быстротвердеющий эластичный клей высшего качества  
Для укладки плитки и камня любого вида*

**Производитель:** SIA LATIKRETE Baltik, Latvia

### **Описание материала:**

SEBEK 106 Gold Rapid / SEBEK 106 Gold Rapid White- это модифицированный полимерными добавками универсальный клей высшего качества на цементной основе (класс C2ES1, евроном EN 12004). Клей разводится чистой водой в момент использования. Используется для тонкослойного метода крепления всех видов керамических плит, плиток и натуральных камней к поверхностям стен и полов внутри и снаружи зданий и сооружений.

### **Основные преимущества:**

- Быстротвердеющий – **“Rapid”**
- Готов к использованию во всех условиях - только добавить воду;
- Водо и морозостойкий;
- Имеет высокую адгезию, в том числе к гладким и невпитывающим основаниям;
- Подходит для крепления практически на все основания;
- Не требует грунта или праймера;
- Высокая эластичность и устойчивость к деформациям;
- Не требует применения латексов для улучшения характеристик;
- Используется для подогреваемых полов;
- Отлично приклеивается к старой плитке и водостойкой фанере;
- Температурная стойкость от -40°C до +110°C.
- Материалы не содержат вредных для здоровья химических соединений, в том числе фальмардегидов;
- Состав цементно-песчаной составляющей материала рассчитан и подобран таким образом, что он является запирающим для органической части композиций. В результате чего органические полимеры не покидают систему с течением времени, тем самым сохраняя первоначальные свойства материалов в течение всего срока эксплуатации;
- **SEBEK 106 Gold Rapid “White” – белого цвета.**

### **Основания:**

Бетон, слой строительного раствора, водостойкая фанера (только внутри помещений), керамическая плитка и камень, бетонные и кирпичные блоки, терракотовые полы, цементная штукатурка, ригипс и гипсокартон (только внутри помещений), цементные подкладные листы, виниловые плиты, ламинированный пластик, старая плитка, обогреваемые полы.

Технически характеристики могут быть изменены без уведомления. Последние изменения смотреть на [www.laticrete.lv](http://www.laticrete.lv)

**Расход материала:**

При зубьях мастерка 6мм x 6мм - 8,2-9,7м<sup>2</sup>, 6мм x 9мм - 6,2-7,2 м<sup>2</sup>. Расход может изменяться в зависимости от размеров зубьев мастерка, типа и размера плитки, типа основания и опыта применения.

**Ограничения в применении:**

- Не использовать на меламин, неламинированные древесно-стружечные плиты, твердые породы древесины.
- Для установки белого и светлого камня необходимо использовать клей SEBEK 106 Gold Rapid White.
- Растворы и заполнители швов, применяемые для кафеля, искусственных и натуральных камней, кирпича и других подобных материалов, не заменяют гидроизоляцию. Для этих целей необходимо использовать гидроизоляцию SEBEK 401/402 Waterproofing Slurry .
- Не применять латексы для улучшения характеристик.

Примечание: поверхности всех конструкций, предназначенные для укладки кафеля, керамических плит и камня, должны быть прочными с отклонением по вертикали 1/480 пролета для толстослойного метода или 1/360 пролета для тонкослойного метода.

**Технические характеристики SEBEK 106 Gold Rapid/ SEBEK 106 Gold Rapid White:**

Прочность на отрыв керамической плитки через 28 дней	2,2 МПа
Прочность на отрыв при времени схватывания 30 мин.	0,8 МПа
Прочность на отрыв керамической плитки после 7 дней в воде	1,5 МПа
Прочность после 25 циклов замораживание-оттаивание	1,1 МПа

**Рабочие характеристики (при 21°C) SEBEK 106 Gold Rapid/ SEBEK 106 Gold Rapid White:**

Время, в течение которого нанесенный на поверхность раствор остается липким	30 минут
Время, в течение которого раствор не густеет после смешивания с водой в таре	50 минут
Время от нанесения раствора на поверхность до приложения нагрузки	2 - 4 часа
Плотность раствора в затворённом состоянии	1590 кг/м <sup>3</sup>

Примечание: В реальных условиях строительства возможны отклонения в зависимости от методов работы и температурно-влажностных характеристик.

**Правила безопасности:**

Материал содержит цемент и силикатный песок, способные вызывать раздражение глаз и кожи. В случае прямого контакта - промыть водой. Не вдыхать пыль из смеси цемента и песка. Хранить в недоступном для детей месте.

**Подготовка поверхности:**

Поверхность, на которую наносится тонкослойный раствор, должна иметь температуру от +4°C до +30°C. Основание должно быть прочным, чистым, без грязи, пыли, масляных пятен, краски и т.д. Грубую, неровную поверхность следует выровнять, используя систему выравнивания SEBEK 501 Selfleveling Mortar. Сухая, пыльная бетонная или кирпичная поверхность должна быть увлажнена (без избытка воды). Допускается наносить раствор на влажную поверхность основания. Новые бетонные и железобетонные конструкции следует выдержать 28 дней в нормальных температурно-влажностных условиях, прежде чем наносить на них клеевые растворы. Максимально допустимое отклонение 6мм на 3м. Расширительные швы выполняются в соответствии со строительными нормами и правилами. Не покрывать раствором расширительные швы.

Технически характеристики могут быть изменены без уведомления. Последние изменения смотреть на [www.laticrete.lv](http://www.laticrete.lv)

**Приготовление раствора:**

В ёмкость налить около 7,0 литров чистой воды. В воду высыпать 25 кг (1 мешок) SEBEK 106 Gold Rapid/Gold Rapid White. Раствор перемешивается вручную или миксером на малой скорости до однородного состояния, при котором состав может разравниваться сравнительно легко с помощью рабочего инструмента. Перед нанесением на поверхность раствор выдерживается примерно 5-10 минут и снова перемешивается без добавления воды или порошка. В процессе работы раствор следует периодически перемешивать. Не добавлять воду.

**Нанесение раствора:**

Нанести раствор ровной стороной шпателя (без зубьев) тонким слоем, затем разровнять его зубчатой стороной шпателя. Раствор нанести на площадь достаточную для укладки плитки в течение примерно 15-20 мин. При размерах плитки 200x200мм и более, перед укладкой на заднюю сторону плитки тоже нанести раствор. Уложить плитку на влажный, липкий раствор. Периодически для проверки качества укладки следует поднимать отдельные плитки или камни. Их задняя сторона должна быть полностью покрыта раствором. Если на задней стороне плитки раствор не липкий, а покрыт высыхающей пленкой, то такой раствор удаляется с плитки и заменяется свежим.

Швы заполняются через 24 часа после укладки покрытий при температуре воздуха в помещении +21°C.

*Инструмент очищается водой, пока раствор не затвердел.*

**Гарантия производителя:**

Изготовитель гарантирует, что при нормальных условиях производства работ и эксплуатации материал SEBEK 106 Gold Rapid/Gold Rapid White не разрушится, не потеряет качество в процессе эксплуатации, не разложится на компоненты в течение одного (1) года с момента производства.

**Хранение:** Гарантируется исходное качество при хранении в нераскрытых мешках в течение одного (1) года в сухом помещении при температуре воздуха от 0°C до 43°C. При высокой влажности воздуха срок хранения сокращается.

**Упаковка:** мешки по 25кг, 48 мешков на паллете

**Цвет материала:** серый и белый.

**LATIKRETE Baltik****Техническое обслуживание:**

Для получения технической литературы и литературы по технике безопасности для работы с материалами **SEBEK** обращаться к дилеру SIA LATIKRETE Baltik по Прибалтике:

Телефон: (+371 28668308)

Интернет: [www.laticrete.lv](http://www.laticrete.lv)

Эл. почта: [info@laticrete.lv](mailto:info@laticrete.lv)

Технически характеристики могут быть изменены без уведомления. Последние изменения смотреть на [www.laticrete.lv](http://www.laticrete.lv)